

フェノキシ・フィルム

YP-50S Film 物性表(測定値)

	項目	単位	測定方法	方向	50μm	100μm	
1	引張強度	MPa	JISK-7127	MD	62.4	64.6	
				TD	59.0	59.6	
2	引張弾性率	MPa		MD	2720.7	2699.0	
				TD	2711.2	2663.8	
3	引張伸度	%		MD	71.2	98.5	
				TD	—	100.8	

製造

ZACROS 株式会社

販売

新ケミカル商事株式会社

本製品連絡先

新ケミカル商事株式会社 化学品事業部 先端材料営業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目18-13 秋葉原ダイビル8F

Tel 03-6853-0189 Fax 03-4361-5073

WEBサイト <https://www.nctcl.co.jp/>